PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-161564

(43) Date of publication of application: 21.12.1979

(51)Int.CI.

B21B 13/22 B22D 11/12

(21) Application number: 53-069847

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT>

(22) Date of filing:

12.06.1978

(72)Inventor: MANABE TOYOTAKA

KANAMORI TERUHISA

ISHII RENZO

(54) COOLED ROLLING MILL FOR MANUFACTURING AMORPHOUS MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To make possible the manufacuture of amorphous material of excellent dimensional accuracy at high efficiency, by installing the injection nozzle for the amorphous material at the specified position of two cooling rolls with different diameters, in the cooled rolling mill for manufacturing the amorphous material.

CONSTITUTION: Two rolls 4, 5, with different diameters are combined; the nozzle 3 is installed nearby the contact zone between the two rolls so as to contact with the surface of the roll 4 of larger diameter; the molten amorphous material 2 is injected by the gas pressure 11 from the nozzle 3 against the surface of the roll 4. The amorphous material 8 passes through the contact zone 6 and is rolled under perfect cooling; hereby, the amorphous material 9 of specified dimension is formed. According to this method, can be obtained the effect combined from the effect of quick cooling by the single roll method and the effect of quickly cooled rolling by the double roll method; this method makes easy the adjustment of the condition for quick cooling and the thickness; and also, the uniformity of the quality and the smoothness of surface can be obtained; moreover, the life of the roll is improved, and the titled material can be manufactured at high efficiency.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection|

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54-161564

f)Int. Cl.²
B 21 B 13/22
B 22 D 11/12

②)特

庁内整理番号 ②公開 昭和54年(1979)12月21日 7353-4E 6769-4E 発明の数 1

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈非晶質材料製造用冷却圧延機

願 昭53-69847

@出 願 昭53(1978) 6 月12日

⑩発 明 者 真鍋豊孝

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地 日本電信電話公 社茨城電気通信研究所内

同 金森照寿

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地 日本電信電話公 社茨城電気通信研究所内

⑩発 明 者 石井錬三

東京都世田谷区上北沢5丁目46番13号 三城物研株式会社内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

個代 理 人 弁理士 中本宏

ا:

明細 音

1. 発明の名称 非晶質材料製造用冷却圧延機2. 特許請求の範囲

(1) 溶融した非晶質材料を急冷圧延する装置に おいて、直径の異なる2個の冷却ロールを組 み合せ、直径の大きいロールの表面に接し、 かつ両ロールの接触部の近傍に溶融した非晶 質材料を射出するノズルを設けたことを特徴 とする非晶質材料製造用冷却圧延機。

3.発明の詳細な説明

本発明は非晶質材料製造用冷却圧延機に関し、更に詳細には圧延急冷法による非晶質材料製造用冷却圧延機に関する。

非晶質材料としてガラス、セラミックの外に最近非晶質金属材料が実用化されており、その溶験体から直接に線状、リボン状又は板状等の帯状体を製造する種々の方法が提案されている。そして均質な材料の大量生産方法として速心急冷法及び圧延急冷法が知られているがこの種の方法は本質的には冷却された1個の回転ロール

の表面に 溶融した非晶質材料をノズルを通して 射出し、これをロールにより急冷することにより 財材料を帯状にする所謂片ロール法及び冷却 された同じ値径の 2 個の回転ロールの間除する わち接触部に直接に 容融した該材料をノズルを 通して射出し、これをロールにより急冷圧処す ることにより帯状とする所謂両ロール法に大別 される。

特開昭54-161564(2)

時的に行なりので、要懂的にはロールの舞命が 極端に短かく又高い精度が要求される製品については両ロールの頻繁な交換と再研磨を要する ので、製造の非能率及びコスト高を招くという 大きな欠点があつた。

本発明は前記現状に鑑みてなされたもので、その目的は寸法及び精度についての要求を満たす製品を効率良く製造するに適した非晶質材料製造用冷却圧延機を提供するにある。

前記目的を選成する本発明の非晶質材料製造用や却圧延機の構成は、溶融した非晶質材料を急冷圧延する装置において、直径の異なる2個の冷却ロールを組合せ、直径の大きいロールの表面に接し、かつ両ロールの接触部の近傍に溶融した非晶質材料を射出するノメルを設けたことを特徴とするものである。

本発明は直径の大きいロールの表面に溶融した非晶質材料をノズルから射出して急冷を行えり点では片ロール法の特徴を有するものであり、 又両ロールの接触部に急冷した非晶質材料を通

親1 図及び第2 図に示す装置の動作順序は容融した非晶質材料 2 にガス圧 1 1 を加えてノスル 3 より骸材料 2 をロール 4 の表面に射れた材料 8 としてロール 4 の回転方向 1 0 に従つて進行 6 を近り完全に冷却圧延された非晶質材料 9 を形成する。

選転条件は一般の両ロール法のそれと略何ー であり、ロール温度を室温とし、ロールの回転 すことにより圧延を行なり点で両ロール法の特徴を兼備したものであるが、更にノズルの位置を両ロールの接触部の近傍において直径の大大ロールの表面に接して散けることにより片いる急冷としておける急が料を容易にしている。の時命を一段と改善し、低コスト化を達成したものである。

又、大きい直径のロールに対して直径の小かさいロールを組合せるととより非晶度材料の材質に応じてノズルの位置を変更すると対対になり、又一の大きい直径のロールに対しと対対でないの小さいロールの直径を種々調整が可変を制御となるとができる。

次に本発明を旅行図面を参照して更に詳細に 説明する。第1図及び第2図は本発明の具体例

速度を 8 0 0 ~ 7 0 0 0 rpm とするととにょり厚さ 1 0 ~ 1 0 0 μm の帯状体が得られる。そして海い腹厚が要求される場合にはノズルと接触部との距離を短かくすることが窒ましく、非

晶質金属及び非晶質酸化物のいずれにも適用で きる。

.5.

特開昭54--161564(3)

晶質材料は半俗融状態であるため、その間の材料輸送に問題を生ずることが認められた。

本発明によれば、ロール4の表面に接してノスル3を設け、ノズル3の位置をロール4とロール5の接触部6に近接させる際の赚害となる路般パイプ1がロール5に接触する状態になることを避けるためにロール5の直径をロール4の直径をはり小さくすることにより片口ととにより方を合理的にとなるのである。

 行でなく、ロール 4 とロール 5 とが位置的に水 平関係にある場合を示したもので、冷却圧延された非晶質材料 9 はロールの略直下に取り出される。

本発明の装置は高融点非晶質材料である鉄、コパルト、ニッケル、モリブデン、クロム、けい素、ほう素、リン、炭素等の成分より成るよりが、ニッケル、亜鉛、チタン、マクネッウム、リチウム、タンタル、アルミニウム、けい素、ゲルマニウム等の酸化物より成る非晶質材料の溶触体から直接帯状体を成形するのに適用される。

以上の説明から明らかなように、本発明の冷却圧延機は片ロール法と両ロール法の両者の長所を兼備し、したがつて製品の厚さ寸法の調整ができ、又調面の平滑度が良好な高品位の帯状非晶質材料が得られると共にロールの高温使用による損傷が避けられるので、ロールを長期間を定した状態で使用できるという利点を有し、

電子材料、光材料、耐火材料、機械材料等非晶質材料の広い分野で適用されることが期待される。

4 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の具体例の振略構成断面図である。

1 ・・・・・ 溶脈パイプ

2 ・・・・ 溶敝した非晶質材料

3・・・・・ ノメル

4・・・・・大きい直径の冷却圧延ロール

5・・・・・ 小さい直径の冷却圧発ロール

6・・・・・ロール4及び5の接触部

7・・・・・ロールの回転軸

₿ ・・・・ ある程度冷却された非晶質材料

り、・・・・冷却圧延された非晶質材料

10 ・・・・ ロールの回転方向

11 ・・・・ 港融した非晶質材料をノメルを通して射出するガス圧

特許出顧人 日本電信電話公社 代理人 中 本 安 (9)



